Segmento: Poliéster

	ESPECIFICAÇÃO QUÍMICA			ESPECIFICAÇÃO FÍSICA				INFORMAÇÕES GERAIS							
PRODUTO	$CaCO_3$	$MgCO_3$	RESÍDUO INSOLÚVEL - RI	D50	D97	RETENÇÃO #500	RETENÇÃO #400	UMIDADE	SEDIMENTAÇÃO EM 10gr/10mL	DENSIDADE APARENTE	INDICE DE ABSORÇÃO EM DOP	COR	DUREZA	MASSA ESPECÍFICA	Ph
	%	%	%	µm	µm	%	%	%	mL	g/cm^3	%	-	mosh	g/cm^3	-
NANOFINE 1	80,0	18,0	2,0	1,2	4 máx.	0,10 máx.	-	0,3 máx.	90 mín.	≤0,85	≤45	>96	3,0	2,7	9-10

* Os produtos podem ser revestidos com estearina de acordo com a necessidade do cliente.