

Segmento: Ráfia



PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO QUÍMICA			ESPECIFICAÇÃO FÍSICA				INFORMAÇÕES GERAIS							
	CaCO ₃ %	MgCO ₃ %	RESÍDUO INSOLÚVEL - RI %	D50 µm	D97 µm	RETENÇÃO #500 %	RETENÇÃO #400 %	UMIDADE %	SEDIMENTAÇÃO EM 10gr/10mL mL	DENSIDADE APARENTE g/cm ³	ÍNDICE DE ABSORÇÃO EM DOP %	COR -	DUREZA mosh	MASSA ESPECÍFICA g/cm ³	Ph -
NANOFINE 1	80,0	18,0	2,0	1,2	4 máx.	0,10 máx.	-	0,3 máx.	90 mín.	≤0,85	≤45	>96	3,0	2,7	9-10
FINEPLAST 98/1	95,0	3,0	0,8	1,8 - 2,2	10 máx.	-	0,10 máx.	-	0,3 máx.	86 mín.	≤0,90	≤42	>96	3,0	2,7
FINEPLAST 98/2	95,0	3,0	0,8	2 - 3	15 máx.	-	0,10 máx.	-	0,3 máx.	78 mín.	≤1,0	≤38	>96	3,0	2,7
PROFINE 1	80,0	18,0	2,0	1,8 - 2,0	10 máx.	0,10 máx.	-	0,3 máx.	86 mín.	≤0,90	≤42	>96	3,0	2,7	9-10

* Os produtos podem ser revestidos com estearina de acordo com a necessidade do cliente.